



MASILLA REFRACTARIA RESISTENTE HASTA 1.200°C

DEFINICION

Masilla refractaria para sellado y relleno de juntas sin movimiento, interiores y exteriores, sometidas a muy alta temperatura (hasta 1.200°C). Pintable una vez seco.

Cumple los requisitos de la norma BS-476.

Resistente al agua después de la aplicación de calor.

VENTAJAS

- Fácil de aplicar, monocomponente.
- Gran capacidad de relleno y sellado.
- Adhiere sobre la mayoría de materiales.
- Magnífica estabilidad térmica.
- Pintable una vez seco.

CONSERVACION/PRECAUCIONES

En condiciones normales de temperatura y humedad mantiene sus propiedades durante un mínimo de 18 meses desde fecha fabricación.

Por su formulación, no necesita de especiales medidas de precaución, salvo las habituales en cualquier producto de esta naturaleza (mantener fuera del alcance de niños, no ingerir, es aconsejable el uso de guantes, proteger los ojos, etc.).

APLICACIONES

Sellado y relleno de fisuras, grietas y juntas sin movimiento, sellado de chimeneas, hornos de leña o gas, pasantes de cables y tuberías, , etc. Adhiere satisfactoriamente sobre hormigón, mortero, ladrillo, metal, madera, etc.

Se utiliza con éxito en trabajos de albañilería, fontanería, electricidad, climatización, decoración, industria y decoración.

MODO DE EMPLEO

Las superficies a sellar y/o rellenar deben estar limpias y sanas. Cortar la cánula de forma adecuada para aplicar cantidad suficiente para cubrir la junta o unión. Fácilmente aplicable entre +5 y +45°C, mediante pistola. No someter a calor hasta 48-72 horas después de su aplicación. Resistente al agua después de la primera aplicación de calor.

LIMPIEZA

El producto fresco puede eliminarse agua. Una vez curado puede eliminarse por medios mecánicos.

PRESENTACION

El producto se presenta en cartuchos de 300 ml. en color crema.

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

CARACTERISTICAS

METODO

ESPECIFICACION

Aspecto	K30093	Pastoso
Color	K30093	Gris-crema
pH al 1% en agua	ASTM E70	10,5
Material No volátil (%)	UNE EN ISO 787-2	63
Viscosidad (cP)	1 hr 700°C	300000

Fabricado en la UE

Los informes técnicos y recomendaciones de uso que se dan en el momento de la venta de la mercancía lo son a título indicativo y no suponen compromiso alguno por nuestra parte, debiendo comprobar los clientes bajo su responsabilidad la adaptación de los productos al uso. Garantizamos la conformidad de nuestros productos con nuestras especificaciones. En caso de reclamación por defecto de calidad del producto fabricado, Krafft responderá como máximo por el importe de la mercancía suministrada.

KRAFFT, S.L. (Unipersonal)
Apartado, 14
Ctra. de Urnieta, s/n
20140 - ANDOAIN (Guipúzcoa) - España
Teléfono 943 410 414 / Fax 943 410 472
E-mail : construccion@krafft.es
Pág. Web : www.krafft.es
DELEGACIONES :
MADRID - BARCELONA - VALENCIA
VIGO - LAS PALMAS DE G. CANARIA

